



VLOŽNE MASE

VLOŽNE MASE

PoliDent



POLIDENT d.o.o. Industrija Dentalnih Produktov

Volčja Draga 42 Tel: +386 5 330 48 40
Si-5293 Volčja Draga Fax: +386 5 330 48 70
Slovenia E-mail: polident@polident.si

www.polident.si

poliVEST



Fosfatna vložna masa brez grafita namenjena za precizjsko litje vseh dentalnih zlitin in tehniki kron in mostičkov po metodi hitrega ali stopenjskega segrevanja

Dolg delovni čas (19 - 24°C) 4 - 7 min.
Dobra fluidnost brez nezaželenih zračnih mehurčkov.
Z redčenjem ekspanzijske tekočine Polisol z destilirano vodo se uravnava ekspanzijo Polivesta, da kompenzira krčenje uporabljene dentalne zlitine.
Hitro segrevanje skrajša postopek izdelave in poveča produktivnost.
Po ohlajanju se masa zlahka loči od ulitka.

Indikacije: krone in mostički

Pakiranje: 05844 Polivest prah - 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



PREDNOSTI:

- Ker ne vsebuje ogljika je zagotovljena združljivost z vsemi zobnimi zlitinami, zlasti neplemenitimi in zlitinami paladija
- Enostavno mešanje
- Zaradi optimalnih karakteristik je omogočeno lažje vlaganje in pri pretačanju preprečuje neželene zračne mehurčke
- Ustrezeno dolg čas obdelave, več predmetov se lahko vloži v eno mešalno operacijo
- Razširitev je natančno regulirana s spremanjem koncentracije ekspanzijske tekočine z vodo
- Natančno regulirana ekspanzija zagotavlja odlično prileganje ulitkov
- Visoka termična stabilnost omogoča, da se investicijsko gradivo ogreje na končno temperaturo le 20 minut po mešanju
- Hitro izgorevanje zmanjša čas obdelave in poveča produktivnost
- Enostavno ločevanje odlivnega predmeta po ohlajanju
- Nizka oksidacija na površini vlaganja olajša peskanje
- Superfini delci zagotavljajo izjemno gladko litje, ki zahteva le minimalno obdelavo kovin

Podatki:

Mešalno razmerje(prah/ tekočina)100 g / 24 ml
Fluidnost130 ± 5 mm
Čas obdelave (22 - 24°C)5 - 6 min
Pričetek strjevanja (22 - 24°C)9 - 10 min
Toplotno raztezanje1,0 ± 0,1%
Tlačna trdnost4 MPa

Podatki:

Mešalno razmerje(prah/ tekočina)100 g / 18 ml
Fluidnost130 ± 5 mm
Čas obdelave (22-24°C)3 - 4 min
Pričetek strjevanja (22-24°C)5 - 6 min
Toplotno raztezanje1,0 ± 0,1%
Tlačna trdnost20 MPa

poliTERM speed



Fina vložna masa namenjena izdelavi delnih protez z ulito bazo in vrhunskih kombiniranih del po postopku hitrega ali običajnega stopenjskega segrevanja

Enako primerna tako za dubliranje v gelu kot tudi v silikonu.

Velikost ekspanzije je optimalna, ne glede na to ali je segrevanje običajno stopenjsko ali hitro.

Pri hitrem segrevanju je temperatura vstavljanja cilindra v peč pri 600°C, kar pomeni prihranek na času v primerjavi z vložnimi masami, ki se segrevajo stopenjsko.

Indikacije: delne proteze z ulito bazo,
vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05887 Politerm speed prah - 8 kg (20 x 400 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



PREDNOSTI:

- Idealne lastnosti pretoka, tudi zelo fini in občutljivi modeli so pravilno napolnjeni
- Enako primerno za podvajanje gela in silikona
- Izjemno gladek, trden in odporen model, ki je odporen na zlome, tudi pri podvajaju z gelom, v primeru podvajanja silikona ni potrebno strjevanje.
- Običajno ali hitro segrevanje z idealno ekspanzijsko vrednostjo
- Hitro predgrevanje: temperatura vstavljanja je 600 ° C, kar pomeni prihranek časa v primerjavi z vložnimi materiali, ki jih je treba ogrevati na konvencionalni ravni
- Lite predmete je mogoče hitro splakniti in očistiti
- Eksaktno reproduciranje podrobnosti, visoka natančnost prileganja z izjemno gladkimi površinami ulivanja

Podatki:

Mešalno razmerje(prah/ tekočina)100 g / 22 ml
Fluidnost130 ± 5 mm
Čas obdelave (22-24°C)4,5 - 5,5 min
Pričetek strjevanja (22-24°C)7 - 8 min
Toplotno raztezanje1,0 ± 0,1%
Tlačna trdnost10 MPa

uniiveCAST



Univerzalna fosfatna vložna masa za ulivanje krov in mostičkov ter ulitih baz na modelu po postopku hitrega ali stopenjskega segrevanja ter za stiskano keramiko

Univerzalna uporaba, ena vložna masa za ulite baze, kombinirana dela ter krome in mostičke. Posebej namenjena ulivanju neplemenitih dentalnih zlitin.

Ulivanje je enostavno tudi brez uporabe kovinskega cilindra. Pri hitrem segrevanju postavimo cilinder v peč na končno temperaturo žarjenja in ulivamo lahko že po eni uri; kar pomeni velik prihranek na času.

Indikacije: krone in mostički,
proteze z ulito bazo,
vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05904 Univecast prah - 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka



PREDNOSTI:

- Univerzalna uporaba, eno vlaganje za modelne ulitke, uporabno tudi za kombinirana dela, kot tudi za krone in mostove
- Posebej razvit za ulivanje neplemenitih zobnih zlitin
- Optimalna prečnost in ustrezno dolg čas obdelave omogoča polnjenje najzahtevnejših delov modela in večjih objektov
- Podvojeni modeli so izjemno gladki, trdi in dodatno kaljenje ni potrebno
- Za hitro segrevanje je možno v peč vstaviti cilinder pri končni temperaturi izgorevanja in odlitje se lahko začne v eni uri; to omogoča znaten prihranek časa
- Ohlajeni investicijski material je po litju krhek
- Fina granulacija prahu povzroči gladke površine ulitkov in odlično reprodukcijo detajlov

Podatki:

Mešalno razmerje(prah/ tekočina)100 g / 22 ml
Fluidnost130 ± 5 mm
Čas obdelave (22-24°C)4,5 - 5,5 min
Pričetek strjevanja (22-24°C)7 - 8 min
Toplotno raztezanje1,0 ± 0,1%
Tlačna trdnost10 MPa

poliPRESS



Fosfatna vložna masa za stiskano keramiko

Popolno prileganje.

Visoka stopnja natančnosti.

Hitro segrevanje.

Visoka tlačna trdnost..

Lastnosti: polna keramika,

Indikacije: keramika za stiskanje na cirkon,
keramika za stiskanje na kovino

Pakiranje: 05934 Poli Press prah - 6 kg (60 x 100 g)
05832 Poli Press tekočina - 1 l plastenka



PREDNOSTI:

- Primeren za izdelavo vložkov, onlejev, krov, mostičkov s tremi enotami in odtisov na ogrodjih iz kovine in cirkonija
- Celotno raztezanje se lahko natančno prilagodi različnim tipom keramike z redčenjem ekspanzijske tekočine z destilirano vodo
- Optimalna tekoča konsistenza se zlije pri vlaganju in proizvaja gladke odtise
- Enostavna obdelava keramičnih predmetov je možna pri zelo nizkem tlaku peskanja; tako obdelana površina zagotavlja visoko natančnost prileganja
- Izjemna lastnost je zmanjšana interakcijska plasti na površino keramičnih predmetov

Podatki:

Mešalno razmerje(prah/ tekočina)100 g / 22 ml
Fluidnost130 ± 5 mm
Čas obdelave (22-24°C)4,5 - 5,5 min
Pričetek strjevanja (22-24°C)7 - 8 min
Toplotno raztezanje1,0 ± 0,1%
Tlačna trdnost10 MPa